

Tierrfino **Fix** (Lehmfestiger) Ergänzungsprodukt

Beschreibung	Tierrfino Fix Lehmfestiger dient zur Verfestigung von Tierrfino Produkten – dort insbesondere für Tierrfino Finish – sowie zur Verfestigung von kreidenden Anstrichen und anderen porösen Putzsystemen.
Farbe	Fix ist nach der Trocknung nahezu farblos, matt und transparent.
Eigenschaften	Fix besitzt sehr gute Dampfdiffusionseigenschaften.
Untergründe	Trocken, absorbierend, staub- und fettfrei. Sehr glatte Untergründe sind mit einem feinen Schleifpapier aufzurauen. Mineralische Untergründe wie z. B. Kalk-, Zement-, oder Gipsputze, Lehmsteine, Lehmputze, tragfähige Altputze, Fermacell-, Gipsbau-, Gipskartonplatten. Neu verputzte Wände und Decken müssen entsprechend der Herstellerangabe ausgetrocknet sein.
Voraussetzungen	Die Luft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 5 ° C betragen.
Mischen	Fix ist mit Wasser verdünnbar. Die Wassermenge ist vom Anwendungsgebiet (z.B. beim Stone) und unterschiedlichen Untergründen abhängig.
Verarbeitung	<p>Fix kann in Kombination mit Tierrfino Finish auf 3 Arten verarbeitet werden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fix-Gemisch als Anmachwasser für Tierrfino Finish. 1 Teil Fix mit 4 Teilen Wasser mischen und gut umrühren. Tierrfino Finish mit dem Fix-Gemisch anrühren, bis eine putzfähige Masse entstanden ist. Tierrfino Finish anschließend laut technischem Merkblatt weiter verarbeiten.2. Fix Gemisch (1 Teil Fix, 4 Teile Wasser) zum Einschwämmen von Tierrfino Finish wie im technischen Merkblatt beschrieben auftragen. Wenn die Schicht nach dem Antrocknen (je nach Untergrund und Klima ca. 10 Min. bis 4 Std.) zäh-plastisch geworden ist (handtrocken, nicht klebend), wird sie mit dem Fix-Gemisch mit einem nassen Schwammbrett gerieben und, wie im technischen Merkblatt Tierrfino Finish beschrieben, weiter verarbeitet.3. Fix Gemisch zum Nachverfestigen von getrocknetem Tierrfino Finish. 1 Teil Fix mit 4 Teilen Wasser vermischen. Tierrfino Finish nicht mit Wasser sättigen, sondern gerade ausreichend mit einem Wassersprüher befeuchten, um die Farbe zu verändern. Jetzt einen Schwamm mit dem Fix Gemisch tränken, gut ausdrücken und sorgfältig die Fläche nachgewaschen/filzen. Tierrfino Finish sofort danach intensiv jedoch ohne Druck mit einem Kokos- oder Pferdehaarhandfeger abfegen. Dieser abschließende Arbeitsgang entfernt die losen Sandkörner von der Oberfläche und bringt die Zuschläge zum Vorschein. Dieser Arbeitsgang kann nach Belieben mehrmals wiederholt werden.
Materialbedarf/ Mischen	ca. 0,2 Liter je m ² . Fix ist bis zum 9-fachen mit Wasser verdünnbar (1Teil Fix mit 9 Teilen Wasser)

Tierrfino **Fix** (Lehmfestiger) Ergänzungsprodukt

Trocknungszeit	Unter normalen Witterungsbedingungen (20 ° C, 60% relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 4 - 12 Stunden zu veranschlagen.
Haltbarkeit	Einmal geöffnet, ist Fix innerhalb von 2 Jahren zu verarbeiten.
Zusammensetzung	Stärke, Zellulose, Baumharz, Wasserenthärter, Wasser und Konservierungsmittel.
Sicherheitshinweis	Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen.
Aufbewahrungshinweis	Trocken, kühl und frostfrei lagern. Produkt gut verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verpackung	Eimer 5 Liter Artikel Nr.: 51103

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM-Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.